常 熟 龙 腾 钢 锭 参 数 表

锭型 锭重

锭身参数 帽口参数

锭总长

高度 锭身重 尾重

上口

尺寸

下口

尺寸

高度 帽口重

上口

尺寸

下口

尺寸

方

锭

26a″ 5 1670 4.23 650 565 200 0.81 670 650 204.23

26b" 5.45 1830 4.82 650 545 220 0.63 670 650 224.82

27″ 5.8 1830 4.65 700 575 210 1.14 710 700 214.65

28″ 6.3 1850 5.12 710 600 220 1.16 730 710 225.12

八边锭

6T-9T

6 1155 5 855 805 350 1 755 785 1505

7 1375 6 855 805 350 1 755 785 1725

8 1595 7 855 805 350 1 755 785 1945

9 1815 8 855 805 350 1 755 785 2165

9.5T-

13.5T

10 1640 8.6 1020 916 400 1.4 890 900 2040

11 1820 9.6 1020 916 400 1.4 890 900 2220

12 1980 10.6 1020 916 400 1.4 890 900 2380

13 2140 11.6 1020 916 400 1.4 890 900 2540

13T-16T

14 2120 12.5 0.5 1056 942 420 1 915 926 2540

15 2240 13.5 0.5 1056 942 420 1 915 926 2660

16 2400 14.5 0.5 1056 942 420 1 915 926 2820

16.5T-

20T

17 1840 13.25 0.75 1204 1106 440 3 1070 1084 2280

18 1960 14.25 0.75 1204 1106 440 3 1070 1084 2400

19 2080 15.25 0.75 1204 1106 440 3 1070 1084 2520

20 2250 16.25 0.75 1204 1106 440 3 1070 1084 2690

21 2360 17.25 0.75 1204 1166 440 3 1070 1084 2800

20T-26T

22 2250 17.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 2690

23 2300 18.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 2740

24 2400 19.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 2840

25 2455 20.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 2895

26 2575 21.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 3015

27 2725 22.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 3165

28 2975 23.55 0.5 1245 1166 440 3.95 1110 1115 3415

锭 型 锭 重

锭身参数 帽 口参数

锭 总 长 利 用 率 高 径 比 锥 度 比 扬 台 高 度 高度 锭身重 尾重

上 口

尺 寸

下 口

尺 寸

高 度 帽 口 重 83T

81.7 2562 58.8 1.9 2080 1875 1000 21 3562 72.0% 1.30

4.0%

87.5 2792 64.6 1.9 2080 1875 1000 21 3792 73.8% 1.41 230圈

93.3 3022 70.4 1.9 2080 1875 1000 21 4022 75.5% 1.53 460圈

99.1 3252 76.2 1.9 2080 1875 1000 21 4252 76.9% 1.64 230+460圈 125T CK

103.7 2569 74.0 2 2469 2179 1040 27.7 3609 71.4% 1.11

6.0%

765

108.7 2609 79.0 2 2469 2156 1040 27.7 3649 72.7% 1.13 580

113.7 2799 84.0 2 2469 2134 1040 27.7 3839 73.9% 1.22 390

118.7 2994 89.0 2 2469 2110 1040 27.7 4034 75.0% 1.31 195

123.7 3189 94.0 2 2469 2087 1040 27.7 4229 76.0% 1.40 0 143T CK

126.4 2984 93.0 2.8 2460 2144 1250 30.6 4234 73.6% 1.30

4.5%

475

131.4 3164 98.0 2.8 2460 2175 1250 30.6 4414 74.6% 1.37 295

136.4 3349 103.0 2.8 2460 2158 1250 30.6 4599 75.5% 1.45 110

139.4 3459 106.0 2.8 2460 2148 1250 30.6 4709 76.0% 1.50 0 170T CK

145.0 2794 103.0 3.2 2702 2367 1230 38.8 4024 71.0% 1.10

6.0%

810

150.0 2954 108.0 3.2 2702 2348 1230 38.8 4184 72.0% 1.17 650

155.0 3113 113.0 3.2 2702 2329 1230 38.8 4343 72.9% 1.24 491

160.0 3274 118.0 3.2 2702 2310 1230 38.8 4504 73.8% 1.31 330

165.0 3454 123.0 3.2 2702 2288 1230 38.8 4684 74.5% 1.38 150

170.0 3604 128.0 3.2 2702 2270 1230 38.8 4834 75.3% 1.45 0 200T CK

175.0 3005 125.5 3.7 2878 2355 1270 45.8 4275 71.7% 1.15

6.0%

710

180.0 3145 130.5 3.7 2878 2500 1270 45.8 4415 72.5% 1.17 570

185.0 3285 135.5 3.7 2878 2484 1270 45.8 4555 73.2% 1.23 430

190.0 3435 140.5 3.7 2878 2465 1270 45.8 4705 73.9% 1.29 280

195.0 3565 145.5 3.7 2878 2443 1270 45.8 4835 74.6% 1.34 150

200.0 3715 150.5 3.7 2878 2431 1270 45.8 4985 75.3% 1.40 0 200T CK+25T加

高圈

206.2 3672 156.7 3.7 2878 2496 1270 45.8 4942 76.0% 1.37

6.0%

537

211.2 3812 161.7 3.7 2878 2479 1270 45.8 5082 76.6% 1.42 397

216.2 3962 166.7 3.7 2878 2462 1270 45.8 5232 77.1% 1.48 255

221.2 4092 171.7 3.7 2878 2444 1270 45.8 5362 77.6% 1.54 110

225.0 4242 175.5 3.7 2878 2431 1270 45.8 5512 78.0% 1.60 0 242T CK

225.0 3245 169.3 5.2 3162 2870 1100 50.5 4345 75.2% 1.08

6.3%

213

230.0 3351 174.3 5.2 3162 2861 1100 50.5 4451 75.8% 1.11 107

235.0 3458 179.3 5.2 3162 2851 1100 50.5 4558 76.3% 1.15 0 243T CK+20T加

高圈

240.0 3490 185.3 5.2 3162 2880 1100 50.5 4590 77.2% 1.16

6.3%

318

245.0 3595 189.3 5.2 3162 2870 1100 50.5 4695 77.3% 1.19 213

250.0 3701 194.3 5.2 3162 2861 1100 50.5 4801 77.7% 1.23 107

255.0 3808 199.3 5.2 3162 2851 1100 50.5 4908 78.2% 1.27 0